

Proiect:

Primer nanostructurat cu o calitate premium – pentru vopsele in emulsie.

Produs:

SurfaMix P

Beneficii:

- Consolideaza suprafetele prafuite sau friabile
- Imbunatateste aderenta unor game mari de substraturi
- Previne exfolierea emulsiilor de top coat
- Imbunatateste aspectul stratului superior
- Penetrare adanca in suprafetele poroase datorita nanostructurii sale
- Diluabil de pana la 4 sau 5 ori din volumul initial
- Culoare albastruie pentru aplicare usoara
- Cost eficient
- Pe baza de apa si inodor

Applications:

Primer versatil pentru utilizarea pe beton, zidarie, suprafete deja vopsite, tencuieli, sape si mortare.

Packaging:



SurfaMix P

Primer nanostructurat pe baza de apa pentru vopsele in emulsie

SurfaMix P este un primer versatil, pe baza de apa, pentru pregatirea suprafetelor, inainte de aplicarea vopselelor in emulsie. Ideal pentru suprafetele exterioare dar si interioare ale cladirilor, cum ar fi beton, zidarie, tencuieli, sape si mortare. Nanoparticulele fine rasinoase care prezinta o distributie a dimensiunilor de 60nm, pot patrunde adanc in substrat, oferind un rezultat coerent si solid pentru aplicarea vopselelor emulsionate. SurfaMix P poate fi aplicat si pe zonele deja vopsite, atunci cand este necesara o reimprospatare. Bine conceput pentru a fi aplicat pe suprafete umede, unde exista probleme de mucegai. DeSalin AM trebuie folosit ca agent de curatare pentru suprafetele mucegaite inainte de utilizarea primer-ului. SurfaMix P reduce coeficientul de absorbtie de apa al substraturilor poroase. Nu afecteaza respirabilitatea. Este pe baza de apa, inodor si ecologic, in timp ce are o culoare usor albastruie pentru a-l face usor de sesizat. SurfaMix P este rentabil, deoarece poate fi diluat cu apa, cu pana la 3 (tencuieli poroase sau zidarie) sau 4 ori (suprafete vopsite) din volumul sau initial.

1L, 4L si 10L recipient din plastic

Descrierea produsului SurfaMix P

SurfaMix P este un primer penetrant cu o dimensiune a particulelor de 60 nm, care permite vopselei de finisare sa adere mult mai bine decat daca ar fi folosita singura. In acest scop, este conceput pentru a adera la suprafete si pentru a forma un strat de legare care este mai bine pregatit pentru a primi vopseaua. In practica, SurfaMix P este adesea folosit la vopsirea multor tipuri de materiale poroase, cum ar fi betonul la elementele naturale. Grunduirea placilor de gips-carton este, de asemenea, o practica standard la constructia noua, care etanseaza peretele si ajuta la prevenirea mucegaiului. In afara de natura sa nanotehnica, SurfaMix P este o formula concentrata, care prezinta o utilizare practica mult rentabila, deoarece fiecare parte a SurfaMix P poate fi diluat.

Aplicabilitate: SurfaMix P poate fi aplicat direct pe suprafetele exterioare si interioare. Substraturilor noi de ciment au nevoie sa ajunga la maturitate mai mult de 3-4 saptamani inainte de aplicarea primerului. Conditiiile vitrege meteorologice poate afecta proprietatile produsului.

Pregatirea suprafetei: Asigurati-va ca suprafata este curata si uscata inainte de aplicarea produsului.

Aplicare: Agitati bine inainte de aplicare. Pentru o parte de volum de SurfaMix P, diluati adaugand 3 (tencuieli poroase sau zidarie) sau 4 ori (suprafete vopsite) din volumul sau initial. Temperatura de aplicare trebuie sa fie intre 8-35 grade C. Aplicati un strat uniform folosind o pensula, trafalet sau prin pulverizare. Nu aplicati in exces. Asigurati-va ca acoperiti corespunzator toate colturile si marginile. **Rata de acoperire: 8-12 m²/L in functie de porozitatea suprafetei. Rata de consum dupa diluare: 30-40m²/L**

Timp de uscare: 1 ora, in functie de grosimea stratului.