

502305

Data de înaltă

04-07-2007

Versiune

5 21/05/2024

FIBRĂ ELASTICĂ PLASMONT




FAMILY PREPARACIONES, FONDOS E IMPR.

LINIA

MASILLAS AL USE

DESCRIERE ȘI NATURĂ

Chit impermeabil extrem de elastic. Special conceput pentru tratarea crăpăturilor și fisurilor. Conține materiale fibroase care îi intensifică acțiunea.

UTILIZĂRI

Exterior/Interior

Ciment

Tencuială

Repararea fisurilor, etanșarea rosturilor, umplerea găurilor

PROPRIETĂȚI

Elasticitate

Impermeabil

Nu scade

Complement pentru Tejamont

Nicio crăpare

Inodor după uscare

Bună aplicabilitate

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință Culoare	FIBRĂ ELASTICĂ PLASMONT
Termina	Matei
Greutate specifică	1,36± 0,05 kg/l
Solide în volum	53± 1
Solide în greutate	68± 1
Grosime minimă recomandată	1 mm
Performanță aproximativă în funcție de stratul de blană	În funcție de utilizarea produsului
Uscat la atingere	(20°C HR:60%, 1 mm):4-8 ore
Uscat pentru revopsire	24-48 de ore
Culori	Alb

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi

Ciment pentru ipsos și mortar:

-Suprafețele în stare proastă trebuie ancorate cu Fijamont, Emulsión Fijadora sau Fijalite.

- Testarea adecvării la suprafață.

- Așteptați până la uscarea completă a produsului (30 de zile).

- Îndepărtați orice eflorescență și neutralizați suprafețele alcaline.

Suprafețele extrem de lustruite trebuie șlefuite pentru a deschide porii.

- Îndepărtați orice produse sau resturi străine.

- Deschideți orice fisuri sau crăpături până când obțineți o suprafață în stare bună. Îndepărtați praful rezultat prin pensulare și aplicați produsul conform recomandărilor din secțiunile Sisteme de aplicare și Puncte de aplicare.

Restaurare și întreținere

Îndepărtați orice reziduuri sau exfoliere de produs sau orice alt material străin. Deschideți porii prin șmirghelizare sau prin orice alte sisteme mecanice.

Verificați nivelul de aderență și tratați conform cerințelor pentru suprafețele noi.



MOD DE UTILIZARE

Note de aplicație

- Folosiți doar unelte curate și fără praf recomandate, conform Sistemelor de Aplicare.
- Revopsiți numai după timpul de uscare indicat, care depinde de condițiile de umiditate și temperatură, precum și de grosimea stratului.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă	
Mod de utilizare	Diluție aproximativă
Mistrie din oțel inoxidabil	în uz
Paletă / spatulă	în uz

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul de suprafață

	Grund	Intermediar	Termina
Lemn nou/exterior vechi			
MAXIM			
STD Montopol fund		Plasmont Elástico	Montoplastica, Ovaldine, Montonature, Montokril, Tejamont
Interior vechi/nou din lemn			
MAXIM			
STD Plasmont Elastico		Fijador (Emulsie Fijadora)	Montoplastica, Ovaldine, Montonature, Montokril, Tejamont
Interiorul clădirilor noi/vechi			
MAXIM			
STD Plasmont Elastico		Fijador (Emulsie Fijadora)	Montoplastica, Ovaldine, Montonature, Montokril, Tejamont
Lucrări exterioare vechi, vopsite, în stare proastă			
MAXIM			
STD Plasmont Elastico		Fijador (Emulsie Fijadora)	Montoplastica, Ovaldine, Montonature, Montokril, Tejamont

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți din abundență cu apă curată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură între 5 și 35°C.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa de securitate a produsului.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți din abundență cu apă curată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură între 5 și 35°C.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa de securitate a produsului.

NOTA

Timp maxim de depozitare recomandat: 36 de luni de la fabricare, în ambalajul original perfect închis, depozitat în interior și la temperaturi între 5° și 35°C.

Informațiile indicate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, teste de laborator și luând în considerare utilizarea practică în circumstanțe specifice. Deoarece este imposibil să se stabilească o descriere adecvată pentru fiecare natură și stare a suporturilor care urmează să fie vopsite, nu putem garanta reproductibilitatea absolută în fiecare utilizare specifică.

502305

Data de Înaltă

04-07-2007

Versiune

5 21/05/2024

FIBRĂ ELASTICĂ PLASMONT



AMBALAJELE

0,75 l, 2,5 l



FAMILIAL
LINIA

DESCRIERE ȘI NATURĂ

Chit impermeabil extrem de elastic. Special conceput pentru tratarea crăpăturilor și fisurilor. Conține materiale fibroase care îi intensifică acțiunea.

UTILIZĂRI

PROPRIETĂȚI

- Elasticitate
- Impermeabil
- Nu scade
- Complement pentru Tejamont
- Nicio crăpare
- Inodor după uscare
- Bună aplicabilitate

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință Culoare	
Termina	Matei
Greutate specifică	1,36± 0,05 kg/l
Solide în volum	53± 1
Solide în greutate	68± 1
Grosime minimă recomandată	1 mm
Performanță aproximativă în funcție de stratul de blană	În funcție de utilizarea produsului
Uscat la atingere	(20°C HR:60%,1 mm):4-8 ore
Uscat pentru revopsire	24-48 de ore
Culori	Alb

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

- Suprafețe noi
- Ciment pentru ipsos și mortar:
- Suprafețele în stare proastă trebuie ancorate cu Fijamont, Emulsión Fijadora sau Fijalite.
 - Testarea adectivării la suprafață.
 - Așteptați până la uscarea completă a produsului (30 de zile).
 - Îndepărtați orice eflorescență și neutralizați suprafețele alcaline.
- Suprafețele extrem de lustruite trebuie șlefuite pentru a deschide porii.
- Îndepărtați orice produse sau resturi străine.
 - Deschideți orice fisuri sau crăpături până când obțineți o suprafață în stare bună. Îndepărtați praful rezultat prin pensulare și aplicați produsul conform recomandărilor din secțiunile Sisteme de aplicare și Puncte de aplicare.
- Restaurare și întreținere
- Îndepărtați orice reziduuri sau exfoliere de produs sau orice alt material străin. Deschideți porii prin șmirghelizare sau prin orice alte sisteme mecanice.

Verificați nivelul de aderență și tratați conform cerințelor pentru suprafețele noi.

MOD DE UTILIZARE

- Note de aplicație
- Folosiți doar unelte curate și fără praf recomandate, conform Sistemelor de Aplicare.
 - Revopsiți numai după timpul de uscare indicat, care depinde de condițiile de umiditate și temperatură, precum și de grosimea stratului.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Mod de utilizare	Diluție aproximativă
Mistrie din oțel inoxidabil	în uz
Paletă / spatulă	în uz

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul de suprafață

	Grund	Intermediar	Termina
Lemn nou/exterior vechi			
MAXIM			
STD Montopol fund		Plasmont Elástico	Montoplastica, Ovaldine, Montonature, Montokril, Tejamont
Interior vechi/nou din lemn			
MAXIM			
STD Plasmont Elastico		Fijador (Emulsie Fijadora)	Montoplastica, Ovaldine, Montonature, Montokril, Tejamont
Interiorul clădirilor noi/vechi			
MAXIM			
STD Plasmont Elastico		Fijador (Emulsie Fijadora)	Montoplastica, Ovaldine, Montonature, Montokril, Tejamont
Lucrări exterioare vechi, vopsite în stare proastă			
MAXIM			
STD Plasmont Elastico		Fijador (Emulsie Fijadora)	Montoplastica, Ovaldine, Montonature, Montokril, Tejamont

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți din abundență cu apă curată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură între 5 și 35°C.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa de securitate a produsului.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, clătiți din abundență cu apă curată.
A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Nu aruncați în gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură între 5 și 35°C.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați fișa de securitate a produsului.

NOTA

502305

FIBRĂ ELASTICĂ PLASMONT

Data de înaltă

04-07-2007

Versiune

5 21/05/2024



AMBALAJELE

0,75 l, 2,5 l