

Data înregistrării

26-01-2018

Versiune

6 - 13/01/2026

**GAMA**

PREGĂTIRI, FONDURI ȘI TIPOGRAFIE / SISTEME DE

**FAMILY**

TINTOMETRIE TIPOGRAFIE MULTISUPPORT

**DESCRIERE ȘI CARACTERISTICI**

Grund universal pe bază de apă, multi-aderent și monocomponent pentru majoritatea suporturilor. Antioxidant și cu uscare rapidă. Poate fi revopsit cu materiale plastice, lacuri, polietilenă, epoxidice...

**UTILIZĂRI**

Exterior/Interior

Suprafețe de lucru: turnate, ciment, beton, cărămidă acoperită cu gips, plăci de

gips-carton, oțel

Fier zincat

Aluminiu Cupru

Alamă

Sticlă și gresie (efectuați un test de aderență prealabil)

Lemn etc...

PVC, metacrilat... (efectuați un test de aderență prealabil)

**PROPRIETĂȚI**

Aplicabilitate optimă

Adâncime de

penetrare Uscare

rapidă

Nu este necesară șlefuirea pentru revopsire. Întreținere ieftină Se poate

revopsi după o perioadă îndelungată, fără alterarea proprietăților sale

Clasificare reacție la foc: B-s1,d0 conform standardului UNE-EN 13501-1

Grosime recomandată: 100-150 micrometri (60-90 micrometri), aplicabil în 1 sau 2 straturi. Aderență excelentă la

suport

Certificat de aderență UNE EN ISO 2409:13 eliberat de un laborator extern pe oțel, fier zincat și aluminiu Imprimacion Universal

Fără compuși aromatici

Inodor după uscare

Se poate revopsi cu majoritatea vopselelor; agent

de aderență

**CARACTERISTICI TEHNICE**

Referință Culoare	MONTOPRIMER TOTAL ACQUA BLANCO
Finisaj	Satinat
Greutate specifică	1,18± 0,05 kg/l
Vâscozitate	50 ± 5 PO
Conținut de solide în volum	35± 1
Substanțe solide în greutate	47 ± 1
COV	Cat. g/BA 50/30 (2007/2010): 18,30 g/l
Performanță aproximativă pe strat	10-15 m <sup>2</sup> /l

Uscat la

atingere

(20 °C, umiditate relativă: 60%): 30-60 min

(20 °C, umiditate relativă: 60%): 6-24 ore

Uscat pentru

Alb

revopsire

Sistem tintometric (alb calibrat și TR)

Culori

**PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI**

Data înregistrării

26-01-2018

Versiune

6 \_ 13/01/2026

### Suprafețe noi

Suprafața trebuie să fie curățată de impurități, rugină și/sau reziduuri.

Aplicați pe suprafețe bine degresate, fără praf și uscate. Suprafața trebuie dezinfectată înainte de aplicarea produsului.

Calitatea grundului și a vopselei este la fel de importantă ca și calitatea pregătirii suprafeței.

Apoi, aplicați Montoprimer Total Acqua, urmat de vopseaua intermediară și stratul de finisare. O șlefuire ușoară poate îmbunătăți aderența.

Metal: Dezoxidați-l printr-o șlefuire ușoară, degresați și îndepărtați praful. Aplicați produsul în densitatea indicată.

PVC și metacrilat: Curățați, șlefuiți ușor și îndepărtați praful. Aplicați produsul în stratul indicat. Având în vedere diversitatea suprafețelor și a substraturilor, în cazul suprafețelor cu aderență redusă, precum în cazul de față, se recomandă efectuarea unor teste preliminare pentru a verifica performanța corespunzătoare a produsului.

Lemn: Îndepărtați murdăria, rășina și secrețiile de pe suprafață, șlefuiți ușor în direcția fibrelor, îndepărtați praful și aplicați produsul în densitatea indicată.

În cazul lemnului de exterior, aplicați Anticarcoma Klearxyl DI, un produs care oferă protecție împotriva xilofagilor.

Sticlă și gresie: Curățați, șlefuiți și îndepărtați praful. Aplicați produsul în densitatea indicată. Datorită diversității suprafețelor și substraturilor, în cazul suprafețelor fără o aderență bună, cum este cazul de față, se recomandă efectuarea unor teste prealabile pentru a verifica performanța corectă a produsului.

### Restaurare și întreținere

Respectați regulile prevăzute pentru suprafețele noi în ceea ce privește îndepărtarea produselor străine, degresarea, curățarea și prezența ruginii.

În ceea ce privește vopselele vechi de natură necunoscută, se recomandă efectuarea unui test prealabil pentru a verifica aderența. În caz de îndoială, îndepărtați-le prin decapare, sablare sau alte metode.

Ulterior, procedați ca și cum ar fi suprafețe noi.

## MOD DE UTILIZARE

### Instrucțiuni de aplicare

- Amestecați și diluați, dacă este necesar, până la omogenizare completă.
- Aplicați conform instrucțiunilor din tabelul de aplicare atașat.
- Nu aplicați produsul la temperaturi ridicate sau pe suprafețe expuse la soare puternic.
- Nu aplicați la o umiditate relativă mai mare de 80% sau la temperaturi sub 5 °C sau peste 35 °C.
- Mențineți o ventilație bună în timpul uscării.
- Având în vedere varietatea de baze și substraturi, este recomandabil să se efectueze teste prealabile pentru a se asigura că produsul se comportă conform cerințelor pe suprafețe cu aderență dificilă, problematică sau îndoielnică.
- Pentru revopsirea cu produse pe bază de apă, avem Montoprimer Total.
- Pentru a vopsi cu produse diferite de cele recomandate, este necesar să efectuați teste în zone izolate sau să consultați Departamentul nostru Tehnic.

### Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Mod de utilizare	Diluție aproximativă
Pensulă	La utilizare
Rolă	La utilizare
Pistol fără aer	0-10%
Pistol cu amestec de aer	0-10%
Pistol aerograf	0-10%
Turbo de joasă presiune	0-10%

## SISTEM

### Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Intermediu	Finisaj
<b>PVC, metacrilat</b>			
<b>MAX</b>	Montoprimer Total Acqua	Montoprimer Total Acqua	Plásticos Familia 1, Montonature, Luxatin Ecológico, Montosintetic, Luxatin, Acripol, Montoepox

Data înregistrării

26-01-2018

Versiune

6 \_ 13/01/2026

**STD** Montoprimer Total AcquaPlásticas Familia 1, Montonature,  
Luxatin Ecológico, Montosintetic,  
Luxatin, Acripol, Montoepox**Ceramică: Sticlă și gresie****MAX** Montoprimer Total Acqua

Montoprimer Total Acqua

Plásticas Familia 1, Montonature,  
Luxatin Ecológico, Montosintetic,  
Luxatin, Acripol, Montoepox Plásticas  
Familia 1, Montonature,  
Luxatin Ecológico, Montosintetic,  
Luxatin, Acripol, Montoepox**STD** Montoprimer Total AcquaPlásticas Familia 1, Montonature,  
Luxatin Ecológico, Montosintetic,  
Luxatin, Acripol, Montoepox**Lucru în interior / exterior****MAX** Montoprimer Total Acqua diluat

Montoprimer Total Acqua

Plásticas Familia 1, Luxatin Ecológico,  
Montosintetic, Luxatin, Acripol,  
Montoepox**STD** Emulsie de fixare, Fijamont

Montoprimer Total Acqua

Plásticas Familia 1, Luxatin Ecológico,  
Montosintetic, Luxatin, Acripol,  
Montoepox**Fier, Oțel****MAX** Montoprimer Total Acqua

Montoprimer Total Acqua

Montonature, Luxatin Ecológico,  
Montosintetic, Luxatin, Acripol,  
Montoepox**STD** Montoprimer Total AcquaMontonature, Luxatin Ecológico,  
Montosintetic, Luxatin, Acripol,  
Montoepox**Fier zincat****MAX** Montoprimer Total Acqua

Montoprimer Total Acqua

Montonature, Luxatin Ecológico,  
Montosintetic, Luxatin, Acripol,  
Montoepox**STD** Montoprimer Total AcquaMontonature, Luxatin Ecológico,  
Montosintetic, Luxatin, Acripol,  
Montoepox**Aluminiu****MAX** Montoprimer Total Acqua

Montoprimer Total Acqua

Montonature, Luxatin Ecológico,  
Montosintetic, Luxatin, Acripol,  
Montoepox**STD** Montoprimer Total AcquaMontonature, Luxatin Ecológico,  
Montosintetic, Luxatin, Acripol,  
Montoepox**Lemn****MAX** Montoprimer Total Acqua

Montoprimer Total Acqua

Montonature, Luxatin Ecológico,  
Montosintetic, Luxatin, Acripol,  
Montoepox**STD** Montoprimer Total AcquaMontonature, Luxatin Ecológico,  
Montosintetic, Luxatin, Acripol,  
Montoepox**Suport cu matriță****MAX****STD** Monto Limpia Moho

Montoprimer Total Acqua

Plásticas Familia 1, Montonature,  
Luxatin Ecológico, Montosintetic, Luxatin,  
Acripol, Montoepox**SECURITATE**

Data înregistrării

26-01-2018

Versiune

6 \_ 13/01/2026

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, spălați abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca la gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură cuprinsă între 5 și 35 °C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

**NOTĂ**

Durata maximă recomandată de depozitare: 24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original perfect închis, depozitat în interior, la temperaturi cuprinse între 5 °C și 35 °C

Informațiile indicate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe testele de laborator și ținând cont de utilizarea practică în circumstanțe specifice. Deoarece este imposibil să stabilim o descriere adecvată pentru fiecare natură și stare a suporturilor care urmează să fie vopsite, nu putem garanta reproductibilitatea absolută în fiecare utilizare specifică

**AMBALARE**

0,375 L

Baze în cutii de 0,75 L, 4 L