

502223

Data înregistrării

01-03-2018

Versiune

5 - 04/09/2025

HTM PISCINAS CLOROCAUCHO

MONTÓ
bricolovers


GAMA **PRODUSE PENTRU UTILIZARE SPECIFICĂ**
FAMILY **PISCINE**

DESCRIERE ȘI CARACTERISTICI

Vopsea pe bază de cauciuc clorurat pentru piscine, cu aderență perfectă și rezistență ridicată la transpirație.

UTILIZĂRI

Exterior/Interior

Ciment

Mortar Beton

Piscină

PROPRIETĂȚI

Impermeabilă

Rezistentă la

apă

Rezistență la alcalinitate

Produsul se poate decolora în funcție de tipul și concentrația dezinfectantului utilizat. Uscare rapidă

Aderență excelentă

CARACTERISTICI TEHNICE

| | |
|---|---|
| Referință Culoare | HTM PISCINAS CLOROCAUCHO ALB CARIBE |
| Finisaj | Semi-mat |
| Greutate specifică | 1,35± 0,05 kg/l |
| Vâscozitate | 70 ± 5 KU |
| Conținut de solide în volum | 39± 1 |
| Substanțe solide în greutate | 62 ± 1 |
| Performanță aproximativă pe strat | 5-7 m ² /L |
| Uscat la atingere | 10 min |
| Se lasă să se usuce înainte de a vopsi din nou Culori | min. 24 ore Alb Caraibe, Albastru Polinezic, Arena Ibiza, Gri Lanzarote, Albastru Menorca. |

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi

Mortar de ciment:

-Așteptați până la întărirea completă (minimum 30 de zile).

-Curățați suportul de eventualele eflorescențe cu jet abraziv și neutralizați suprafețele alcaline.

-Pe suprafețele excesiv de lustruite, șlefuiți pentru a deschide porii. Dacă tratați cu acid clorhidric

(diluat la 10 % în apă) suprafața pentru a deschide porii, curățați cu multă apă, înainte de a trece la vopsire.

-Diluați produsul în funcție de porozitatea și starea suprafeței. În orice caz, se recomandă întotdeauna aplicarea unui prim strat foarte diluat.

-Curățați suportul de produse străine sau reziduuri.

Restaurare și întreținere

-Îndepărtați toate vopselele vechi aflate în stare proastă sau cu aderență slabă, cu ajutorul unei perii de sârmă, prin zgâriere sau alte mijloace mecanice.

-Pe suporturile vopsite, trebuie verificată soliditatea și aderența vopselei vechi, trebuie diagnosticată natura acestora pentru a evita posibile incompatibilități și trebuie îndepărtat praful și murdăria înainte de revopsire.

502223

Data înregistrării

01-03-2018

Versiune

5 _ 04/09/2025

HTM PISCINAS CLOROCAUCHO



-Nu este recomandabil să se aplice vopsea pe bază de apă pentru piscine.

- Suprafețele lucioase trebuie matizate, pentru a asigura o bună aderență.
- Pe pereții cu mucegai, tratați-i în prealabil cu fungicide.

MOD DE UTILIZARE

Note de aplicare

- Aplicați pe suprafețe bine uscate și solide. Amestecați până la omogenizarea perfectă și aplicați, după ce produsul a fost diluat corespunzător.
- Timpul minim recomandat pentru umplerea piscinei este de 7 zile.
- Produs rezistent la clor și derivați ai clorului la limitele de concentrație indicate în Decretul Regal 742/2013, din 27 septembrie. Pentru orice alt tratament (floculanți, algicide...), consultați furnizorul cu privire la posibilitatea utilizării în piscine vopsite.

Solvent pentru diluare și curățare

Solvent pentru vopsele pe bază de cauciuc clorurat

| Mod de utilizare | Diluție aproximativă |
|------------------|----------------------|
| Pistol fără aer | 5-40% MAX |
| Pistol aerograf | 5-40% MAX |
| Pensulă, rolă | 5-30% MAX |

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

| | Grund | Strat intermediar | Finisaj |
|--|--|------------------------------------|---------------------------------|
| Suport cu matriță | | | |
| MAX | MONTO LIMP + FIJAMONT | HTM PISCINE CU CLOR-CAUCIUC DILUAT | HTM PISCINE CU CLOR-CAUCIUC HTM |
| STD | MONTO LIMP + FIJAMONT | HTM PISCINE CU CLOR-CAUCIUC DILUAT | PISCINE CU CLOR-CAUCIUC |
| Vopsele vechi în stare proastă | | | |
| MAX | Eliminați și procedați ca și cum ar fi în stare bună | | HTM PISCINE CU CLOROCAUCHO HTM |
| STD | A se elimina și a se proceda ca în cazul stării bune | | PISCINE CU CLOROCAUCHO |
| Țesătură pentru asfalt | | | |
| MAX | HTM PISCINE CU CLOR-CAUCIUC diluat | | HTM PISCINE CU CLOR-CAUCIUC |
| STD | | | |
| Suport slab | | | |
| MAX | FIJAMONT | HTM PISCINE CU CLOR CAUCIUC DILUAT | HTM PISCINE CU CLOR-CAUCIUC HTM |
| STD | FIJAMONT | HTM PISCINE CU CLOR CAUCIUC DILUAT | PISCINE CU CLOR-CAUCIUC |
| Cimenturi noi și produse derivate | | | |
| MAX | FIJAMONT | HTM PISCINE CU CLOR-CAUCIUC DILUAT | HTM PISCINE CU CLOR-CAUCIUC |
| STD | HTM PISCINE CU CLOR CAUCIUC DILUAT | HTM PISCINE CU CLOR CAUCIUC DILUAT | HTM PISCINE CU CLOR-CAUCIUC |

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, spălați abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca în apă. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură cuprinsă între 5 și 35 °C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

502223

Data înregistrării

01-03-2018

Versiune

5 _ 04/09/2025

HTM PISCINAS CLOROCAUCHO



NOTĂ

Durata maximă de depozitare recomandată: 24 de luni de la data fabricației, în ambalajul original perfect închis, depozitat în interior și la temperaturi cuprinse între 5° și 35°C

Informațiile prezentate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, pe testele de laborator și pe luarea în considerare a utilizării practice în circumstanțe specifice. Deoarece este imposibil să se stabilească o descriere adecvată pentru fiecare tip și stare a suprafețelor care urmează să fie vopsite, nu putem garanta reproductibilitatea absolută în fiecare caz specific

AMBALARE

4 L, 12 L