

Data
înregistrării

28-02-2019

Versiune
10 - 30/01/2026



GAMA PRODUSE PENTRU UTILIZARE SPECIFICĂ
FAMILY PISCINE

DESCRIERE ȘI CARACTERISTICI

Vopsea acrilică pe bază de apă pentru piscine, destinată protecției și vopsirii piscinelor din beton. Vopsea pentru piscine cu aplicabilitate bună, nivelare excelentă și rezistență ridicată la apă, care are, de asemenea, o aderență bună și rezistență la alcalinitate.

UTILIZĂRI

Exterior/Interior Ciment
Piscină

PROPRIETĂȚI

Nivelare a suprafeței
 Protecție împotriva ciupercilor și algelor
 Rezistență la apă
 Rezistență la alcalinitate
 Aderență bună
 Produsul se poate decolora în funcție de tipul și concentrația dezinfectantului utilizat. Rezistență ridicată la factorii atmosferici
 Nu propagă flacăra
 AFNOR T. 30.003 - FAMILIA I CLASA 7b2 - CLASIFICAT
 Performanță bună
 Aplicabilitate bună
 Atât pentru piscine cu apă dulce, cât și pentru cele cu apă sărată

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință Culoare	MONTO PISCINE CU APĂ ALB
Finisaj	Semi-mat
Greutate specifică	1,2 ± 0,05 kg/l
Vâscozitate	152 ± 20 PO
Conținut de solide în volum	40 ± 1
Substanțe solide în greutate	53 ± 1
Performanță aproximativă pe strat	8-11 m ² /L

Uscat la atingere	30 min (20 °C, umiditate relativă: 60%): 24 ore
Uscat pentru revopsire	Albastru, Alb
Culori	

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi

Mortar de ciment:

- Așteptați uscarea completă a produsului (minimum 30 de zile).
- Îndepărtați orice eflorescențe cu jet abraziv și neutralizați suprafețele alcaline.
- Suprafețele extrem de lustruite trebuie șlefuite pentru a deschide porii.
- Îndepărtați orice produse străine sau resturi.
- Suprafețele în stare proastă trebuie ancorate corespunzător.
- Acoperiți imperfecțiunile suprafeței cu chit.

Data
înregistrării

28-02-2019

Versiune
10 - 30/01/2026

Restaurare și întreținere

1. Îndepărtați complet vopseaua veche.
2. Suprafețele lucioase trebuie matizate pentru a asigura o aderență bună.
3. Verificați tipul de vopsea și aderența pe suprafețele vopsite pentru a evita incompatibilitățile. Îndepărtați praful sau murdăria înainte de vopsire.
4. Acoperiți imperfecțiunile suprafeței cu chit sau tencuială adecvată.
5. Suprafețele mucegăite trebuie tratate cu fungicid.

MOD DE UTILIZARE

Instrucțiuni de aplicare

- Agitați produsul până la omogenizare completă.
- Primul strat trebuie diluat în funcție de starea suprafeței și de nivelul de porozitate.
- Finisați cu unul sau mai multe straturi ușor diluate până când suprafața este acoperită în totalitate.
- Datorită necesității frecvente de revopsire a piscinelor, aderența între straturi peste vopselele vechi trebuie testată întotdeauna, deoarece această aderență ar putea fi mai puternică decât aderența vopselelor vechi la suprafață și, prin urmare, straturile vechi pot provoca exfoliere sau vopseaua se poate desprinde.
- În cazul în care se aplică acid clorhidric pentru deschiderea porilor, clătiți întotdeauna bine cu apă proaspătă după aceea, pentru a evita formarea de bule.
- Durata minimă recomandată pentru umplerea piscinei este de 8 zile.
- Acest produs este rezistent la clor și derivații clorului dacă concentrația se încadrează în limitele indicate în RD 742/2013, din 27 septembrie. Pentru orice alt tratament (floculanți, algicide...), verificați cu furnizorul posibilitatea utilizării în piscine vopsite.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Mod de utilizare	Diluție aproximativă
Pensulă	10-20%
Rolă	10-20
Pistol fără aer	5-20%
Pistol cu amestec de aer	5-20%
Pistol aerografic	10-30%
Turbo de joasă presiune	10-30%

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Strat intermediar	Finisaj
Tablouri vechi în stare proastă			
MAX			
STD	Eliminare + Cantitate piscine diluat		Monto Piscinas
Țesătură pentru asfalt			
MAX			
STD	Monto Piscinas diluat		Monto Piscinas
Ciment			
MAX	Fijator	Monto Piscinas	Monto Piscinas Monto
STD	Monto Piscinas Diluat		Piscinas
Suport slab			
MAX	Fixator	Monto Piscinas Diluat	Monto Piscinas
STD	Fixator	Monto Piscinas	Monto Piscinas

Data
înregistrării

28-02-2019

Versiune
10 - 30/01/2026



SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În cazul contactului cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca la gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, la adăpost și la o temperatură cuprinsă între 5 și 35 °C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTĂ

Timpul maxim de depozitare recomandat: 24 de luni de la fabricare, în ambalajul original perfect închis, depozitat în interior și la temperaturi cuprinse între 5° și 35°C

Informațiile indicate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, testele de laborator și luând în considerare utilizarea practică în circumstanțe specifice. Deoarece este imposibil să se stabilească o descriere adecvată pentru fiecare natură și stare a suporturilor care urmează să fie vopsite, nu putem garanta reproductibilitatea absolută în fiecare utilizare specifică

AMBALARE

4 L, 12 L