

CREA TARIMAS ANTIDESLIZANTE



LINIA CREA
FAMILIA MADERA JARDIN
LĂ

DESCRIERE ȘI CARACTERISTICI

-Produs de protecție pentru terase și pardoseli exterioare/interioare unde este necesar un efect antiderapant. Rezistent la apă, raze UV și intemperii. Aplicare și întreținere ușoară. Miros redus. Particule antiderapante de înaltă calitate care asigură un finisaj plăcut la atingere. Clasificarea pardoselilor în funcție de alunecare. UNE-ENV 12633:2003 Anexa A Pendul SR > 45
Clasa 3
Clasificare în funcție de unghiul mediu de înclinare. DIN 51097:1992
Testul cu piciorul desculț
> 24° Grupa C
Rezultate obținute cu sistemul de vopsire descris mai jos.

UTILIZĂRI

Exterior/Interior
Vopsea de întreținere
Hidrofugă
Lemn masiv și furnir
Potrivit pentru parchet și podele din lemn
Terasa și podele din lemn în jurul piscinelor Potrivit pentru
parchet și podele din lemn
Efect antiderapant
Se aplică pe lemn curat

PROPRIETĂȚI

Putere de penetrare
Rezistent la apă
Aderență bună
Respectă mediul.
Nu aplicați pe suprafețe albe, deoarece acestea se pot îngălbeni ușor, dar acest lucru nu afectează proprietățile produsului.
Rezistență la intemperii
Ușor de aplicat
Performanță ridicată
Îmbunătățit cu filtru UV
Efect antiderapant
Rezistență la abraziune și uzură
Aplicați maximum 120 g/m² pe fiecare strat. Distribuți uniform particulele antiderapante

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință Culoare	CREA TARIMAS ANTIDESLIZANTE INCOLORO
Finisaj	Mat
Greutate specifică	1,03± 0,05 kg/l
Vâscozitate	60 ± 5 SG
Conținut de solide în volum	23± 1
Substanțe solide în greutate	28± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 62,52 g/l
Performanță aproximativă pe strat	8-12 m ² /l

Uscat la	60 min
atingere Uscat	16-24 h
pentru	
revopsire	

Culori

Incolor

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi

Lemn nou:

- Suportul trebuie să fie curățat de impurități și/sau reziduuri.
- Se aplică pe lemn cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.
- Aplicați pe lemn sănătos, fără grăsime, fără praf și uscat.
- Șlefuiți pentru a îndepărta orice urmă de adeziv din îmbinări și defectele de frezare.
- Dacă lemnul prezintă semne de îmbătrânire, acestea trebuie șlefuite în prealabil și îndepărtate prin periere sau prin orice alt mijloc mecanic.
- Aplicați maximum 120 g/m² la fiecare strat. Distribuți uniform particulele antiderapante.

Restaurare și întreținere

Lemn lăcuit sau vopsit:

- Dacă lemnul a fost lăcuit cu un lac cu pori deschiși și starea acestuia o permite, îndepărtați lacul care s-a desprins sau care este în stare proastă, șlefuiți ușor, îndepărtați praful rezultat în urma șlefuirii și procedați ca în cazul lemnului nou.
- Dacă a fost lăcuit cu lacuri pe bază de celuloză sau poliuretan și starea lemnului permite acest lucru, îndepărtați-l prin decapare cu mijloace chimice sau mecanice și procedați ca în cazul lemnului nou.
- Dacă a fost acoperit cu email sintetic, îndepărtați-l prin decapare sau prin mijloace mecanice și procedați ca în cazul lemnului nou.
- Aplicați maximum 120 g/m² la fiecare strat. Distribuți uniform particulele antiderapante.

Întreținere:

- Curățați cu un aparat de curățat cu apă la presiune scăzută, având grijă ca temperatura apei să nu fie ridicată.
- Evitați curățarea în timpul zilei și verificați dacă suprafața nu este fierbinte; diferențele mari de temperatură accelerează degradarea lacului.
- Când se observă o pierdere semnificativă a proprietăților antiderapante, efectuați întreținerea. Dacă pierderea culorii originale este redusă, este necesar doar stratul/straturile de finisare.

MOD DE UTILIZARE

Instrucțiuni de aplicare

- Amestecați produsul până la omogenizare completă.
- Manual, de jos în sus, sau încet, cu ajutorul unor mijloace mecanice.
- Aplicați pe suprafețe curate și uscate.
- Asigurați-vă că lemnul nu prezintă urme de ulei sau alte substanțe străine.
- Șlefuiți înainte de aplicare pentru a asigura o bună penetrare și un finisaj neted al lemnului. Șlefuiți mai întâi cu granulație 40-80; dacă rezultatul este prea neuniform, neteziți cu hârtie abrazivă de 150-220.
- Lemnul trebuie să fie uscat, cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.
- Primul strat trebuie aplicat cu Crea impregnante color pentru a asigura o rezistență optimă la alunecare.
- Lemnul trebuie să fie uscat, cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.
- Șlefuiți ușor dacă lemnul s-a ridicat în anumite zone.
- Nu aplicați produsul la temperaturi ridicate sau pe suprafețe expuse la soare puternic.
- Asigurați-vă că zona este bine ventilată în timp ce produsul se usucă.
- Nu aplicați la o umiditate relativă mai mare de 80%.
- Aplicați maximum 120 g/m² la fiecare strat. Distribuți uniform particulele antiderapante.
- Testați caracteristicile în funcție de substratul utilizat pentru a asigura cele mai bune rezultate de rezistență la alunecare.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Mod de utilizare	Diluție aproximativă
Pensulă	La utilizare
Rolă	La utilizare

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Strat intermediar	Finisaj
Lemn nou interior/exterior			
MAX	Crea Impregnare cu Culoare	Crea Parchet antiderapant	Crea Parchet antiderapant

CREA TARIMAS ANTIDESLIZANTE

STD Crea Impregnante colorate

Crea Podele Antiderapante

lemn lăcuit sau vopsit pentru exterior/interior
MAX Decapar+Crea Impregnante Color

Crea Tarimas Antideslizante

Crea Tarimas Antideslizante

STD Decapar+Crea Impregnante Color

Crea Parchet antiderapant

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, spălați abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca la gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură cuprinsă între 5 și 35 °C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În cazul contactului cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca la gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, la adăpost și la o temperatură cuprinsă între 5 și 35 °C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTĂ

Timpul maxim de depozitare recomandat: 24 de luni de la fabricare, în ambalajul original perfect închis, depozitat în interior și la temperaturi cuprinse între 5° și 35°C

Informațiile indicate aici se bazează pe cunoștințele noastre actuale, testele de laborator și luând în considerare utilizarea practică în circumstanțe specifice. Deoarece este imposibil să se stabilească o descriere adecvată pentru fiecare natură și stare a suporturilor care urmează să fie vopsite, nu putem garanta reproductibilitatea absolută în fiecare utilizare specifică

AMBALARE

0,5 L, 2,5 L



GAMA

DESCRIERE ȘI CARACTERISTICI

-Produs de protecție pentru terase și pardoseli interioare/exteroare unde este necesar un efect antiderapant.

Rezistent la apă, raze UV și intemperii. Aplicare și întreținere ușoare. Miros redus.

Particule antiderapante de înaltă calitate care asigură un finisaj plăcut la atingere. Clasificarea pardoselilor în funcție de alunecare.

UNE-ENV 12633:2003 Anexa A Pendul SR > 45

Clasa 3

Clasificare în funcție de unghiul mediu de înclinare. DIN

51097:1992

Testul cu piciorul desculț

> 24° Grupa C

Rezultate obținute cu sistemul de vopsire descris mai jos.

UTILIZĂRI

PROPRIETĂȚI


Putere de penetrare

Rezistent la apă

Aderență bună

Respectă mediul.

CREA TARIMAS ANTIDESLIZANTE



Nu aplicați pe suprafețe albe, deoarece acestea se pot îngălbeni ușor, dar acest lucru nu afectează proprietățile produsului.

Rezistență la intemperii

Ușor de aplicat

Performanță ridicată

Îmbunătățit cu filtru UV

Efect antiderapant

Rezistență la abraziune și uzură

Aplicați maximum 120 g/m² în fiecare strat. Distribuți uniform particulele antiderapante

CARACTERISTICI TEHNICE

Referință Culoare

Finisaj	Mat
Greutate specifică	1,03± 0,05 kg/l
Vâscozitate	60 ± 5 SG
Substanțe solide în volum	23± 1
Substanțe solide în greutate	28± 1
COV	Cat. e/BA 150/130 (2007/2010): 62,52 g/l
Performanță aproximativă pe strat	8-12 m ² /L
Uscat la atingere	60 min 16-24 ore
Uscat pentru revopsire	Incolor
Culori	

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI

Suprafețe noi

Lemn nou:

- Suportul trebuie să fie curățat de impurități și/sau reziduuri.
- Aplicați pe lemn cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.
- Aplicați pe lemn sănătos, fără grăsime, fără praf și uscat.
- Șlefuiți pentru a îndepărta orice urmă de adeziv din îmbinări și defectele de frezare.
- Dacă lemnul prezintă semne de uzură, acestea trebuie îndepărtate în prealabil prin șlefuire, periere sau orice altă metodă mecanică.
- Aplicați maximum 120 g/m² la fiecare strat. Distribuți uniform particulele antiderapante.

Restaurare și întreținere

Lemn lăcuit sau vopsit:

- Dacă lemnul a fost lăcuit cu lac cu pori deschiși și starea lemnului permite acest lucru, îndepărtați lacul care este desprins sau în stare proastă, șlefuiți ușor, îndepărtați praful de șlefuire și procedați ca în cazul lemnului nou.
- Dacă a fost lăcuit cu lacuri pe bază de celuloză sau poliuretan și starea lemnului permite acest lucru, îndepărtați-l prin decapare cu mijloace chimice sau mecanice și procedați ca în cazul lemnului nou.
- Dacă au fost acoperite cu un strat de email sintetic, îndepărtați-l prin decapare sau prin metode mecanice și procedați ca în cazul lemnului nou.
- Aplicați maximum 120 g/m² la fiecare strat. Distribuți uniform particulele antiderapante.

Întreținere:

- Curățați cu un aparat de curățat cu apă la presiune scăzută, având grijă ca temperatura apei să nu fie ridicată.
- Evitați curățarea în timpul zilei și verificați dacă suprafața nu este fierbinte; diferențele mari de temperatură accelerează degradarea lacului.
- Când se observă o pierdere semnificativă a proprietăților antiderapante, efectuați întreținerea. Dacă pierderea culorii originale este redusă, este necesar doar stratul/straturile de finisare.

MOD DE UTILIZARE

Instrucțiuni de aplicare

- Amestecați produsul până la omogenizare completă.
- Manual, de jos în sus, sau lent, folosind mijloace mecanice.
- Aplicați pe suprafețe curate și uscate.
- Asigurați-vă că lemnul nu prezintă urme de ulei sau alte substanțe străine.
- Șlefuiți înainte de aplicare pentru a asigura o bună penetrare și un finisaj neted al lemnului. Șlefuiți mai întâi cu granulație 40-80; dacă rezultatul

este prea neuniform, neteziți cu hârtie abrazivă de granulație 150-220.

- Lemnul trebuie să fie uscat, cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.
- Primul strat trebuie aplicat cu Crea impregnante color pentru a asigura o rezistență optimă la alunecare.
- Lemnul trebuie să fie uscat, cu un conținut de umiditate mai mic de 20%.
- Șlefuiți ușor dacă lemnul s-a ridicat în anumite zone.
- Nu aplicați produsul la temperaturi ridicate sau pe suprafețe expuse la soare puternic.
- Asigurați-vă că zona este bine ventilată în timp ce produsul se usucă.
- Nu aplicați la o umiditate relativă mai mare de 80%.
- Aplicați maximum 120 g/m² la fiecare strat. Distribuți uniform particulele antiderapante.
- Testați caracteristicile în funcție de substratul utilizat pentru a asigura cele mai bune rezultate de rezistență la alunecare.

Solvent pentru diluare și curățare

Apă

Mod de utilizare	Diluție aproximativă
Pensulă	La utilizare
Rolă	La utilizare

SISTEM

Proceduri în funcție de tipul suprafeței

	Grund	Strat intermediar	Finisaj
Lemn nou interior/exterior			
MAX	Crea Impregnare cu Culoare Crea	Crea Podele antiderapante	Crea Parchet antiderapant Crea
STD	Impregnare cu Culoare		Parchet antiderapant
Lemn lăcuit sau vopsit pentru exterior/interior			
MAX	Decapar+Crea Impregnante Color	Crea Tarimas Antideslizante	Crea Parchet antiderapant
STD	Decapar+Crea Impregnante Color		Crea Parchet antiderapant

SECURITATE

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În caz de contact cu ochii, spălați abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca la gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, acoperit și la o temperatură cuprinsă între 5 și 35 °C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

Nu mâncați, nu beți și nu fumați în timpul aplicării. În cazul contactului cu ochii, clătiți abundent cu apă curată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. A nu se arunca la gunoi. Păstrați produsul într-un loc uscat, la adăpost și la o temperatură cuprinsă între 5 și 35 °C. Pentru mai multe informații, consultați fișa de siguranță a produsului.

NOTĂ

AMBALARE

0,5 L, 2,5 L